

STAINER 145

Siatka podtynkowe

- Żółta
- Wysokoelastyczna siatka z włókna szklanego
- Do zastosowania na elewacji jako warstwa zbrojona
- Odporna na procesy chemiczne zachodzące w warstwie zbrojącej
- Odporna na uderzenia, rozrywania i rozciągania

Opis produktu

Siatka podtynkowa **Stainer 145** wykonana jest z włókna szklanego typu C-glass i specjalnie nasączona odporną na działanie związków alkalicznych dyspersją. Posiada wyjątkową odporność na wszelkie procesy chemiczne zachodzące w warstwie zbrojącej oraz na działanie substancji chemicznych zawartych w tynkach i farbach elewacyjnych. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem do stosowania w praktycznie każdym systemie dociepleń elewacji zewnętrznych. Jej wyjątkowy splot gezejski przyczynia się do podniesienia trwałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Ta tradycyjna technologia tkania włókien jest sprawdzona przez lata i zapewnia stabilność oraz precyzyjne wymiary. Siatka Stainer 145 produkowana jest na terenie Unii Europejskiej, co gwarantuje wysoką jakość i standardy produkcji.

Przygotowanie produktu i aplikacja

Na oczyszczoną powierzchnię nanieść warstwę zaprawy stalową pacą zębatą, następnie zatopić siatkę zbrojącą z włókna szklanego wyrównując powierzchnię zaprawy gładką stroną pacy ze stali nierdzewnej. Siatkę należy zatapiać pionowymi pasami z zachowaniem zakładów 10cm. Grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić minimum 2,5 mm, a siatka powinna być niewidoczna.

Do wykonania warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po 2-3 dniach od przyklejenia płyt. Temperatura otoczenia, podłoża i materiały podczas wykonywania prac i wysychania zaprawy powinna wynosić od +5°C do +25°C. Ocieplaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru, deszczu oraz zbyt niską i wysoką temperaturą.

Opakowania

Rolka 1 m x 50m

Karton zawiera 1650m (33 rolki) , na palecie znajdują się 2 kartony

Składowanie

Produkt przewozić i przechowywać w suchych warunkach w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca oraz z dala od

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Oznakowanie

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawienie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane.

Dane Techniczne:

Rodzaj splotu	gezejski
Szerokość rolki [mm]	1000 ± 1%
Długość rolki [m]	50
Średni rozmiar oczka [mm]	5,9(±0,8)x 4,4(±0,8)
Masa powierzchniowa [g/m ²]	145 ± 5%
Grubość [mm]	0,48 ± 0,07
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm]	
w kierunku osnowy	43 ± 8
w kierunku wątku	41 ± 8
Wytrzymałość na wydłużenie [%]	
w kierunku osnowy	3,34 ± 1
w kierunku wątku	3,34 ± 1

STAINER 145

Wytrzymałość na rozciąganie po alkaliach [N/mm]	
w kierunku osnowy	≥ 20
w kierunku wątku	≥ 20
Wytrzymałość na wydłużenie po alkaliach [%]	
w kierunku osnowy	$1,87 \pm 1$
w kierunku wątku	$2,36 \pm 1$

Dalsze informacje

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte są o najlepszą wiedzę producenta, lecz nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej oraz przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej.

Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.stainer.pl

Data aktualizacji: 18.04.2024