



Stainer 165

Siatka podtynkowa

- Pomarańczowa
- Wysokoelastyczna, z włókna szklanego
- Do zastosowania na elewacji jako warstwa zbrojona
- Odporna na procesy chemiczne zachodzące w warstwie zbrojącej
- Odporna na uderzenia, rozrywania i rozciągania

OPIS PRODUKTU

Siatka podtynkowa **Stainer 165** wykonana jest z włókna szklanego typu C-glass, impregnowanego specjalną dyspersją odporną na działanie związków alkalicznych. Charakteryzuje się wyjątkową odpornością na procesy chemiczne zachodzące w warstwie zbrojącej oraz na substancje zawarte w tynkach i farbach elewacyjnych. Dzięki temu stanowi idealne rozwiązanie do stosowania w niemal każdym systemie dociepleń elewacji zewnętrznych.

Jej unikalny splot gazejski zwiększa trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Ta tradycyjna technologia tkania włókien, sprawdzona przez lata, zapewnia stabilność i precyzyjne wymiary. Siatka **Stainer 165** produkowana jest na terenie Unii Europejskiej, co gwarantuje wysoką jakość oraz zgodność ze standardami produkcji.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I APLIKACJA

Na oczyszczoną powierzchnię należy nanieść warstwę zaprawy stalową pacą zębatą, a następnie zatopić w niej siatkę zbrojącą z włókna szklanego, wyrównując zaprawę gładką stroną pacy ze stali nierdzewnej. Siatkę układa się pionowymi pasami, zachowując zakład o szerokości 10 cm. Grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić co najmniej 2,5 mm, a siatka musi być całkowicie niewidoczna. Przystąpienie do wykonania warstwy zbrojącej jest możliwe nie wcześniej niż po 2–3 dniach od przyklejenia płyt. Temperatura otoczenia, podłoża oraz materiałów podczas aplikacji i wysychania zaprawy powinna mieścić się w przedziale od + 5°C do + 25°C. Ocieplaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru, opadami deszczu oraz skrajnymi temperaturami.

OPAKOWANIA

- Rolka: 1 m × 50 m
- Karton: 33 rolki = 1650 m
- Paleta: 2 karton

SKŁADOWANIE

Produkt przewozić i przechowywać w suchych warunkach w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od + 5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca oraz z dala od źródeł ognia.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

OZNAKOWANIE

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawienie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane.

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj splotu	gazejski
Szerokość rolki [mm]	1000 ± 1%
Długość rolki [m]	50
Średni rozmiar oczka [mm]	5,1 (± 0,8) x 4,2 (± 0,8)
Masa powierzchniowa [g/m²]	163 ± 5%
Grubość [mm]	0,43 ± 0,07
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm]	
w kierunku osnowy	43 ± 8
w kierunku wątku	48 ± 8
Wytrzymałość na wydłużenie [%]	
w kierunku osnowy	3,56 ± 1
w kierunku wątku	3,60 ± 1
Wytrzymałość na rozciąganie po alkaliach [N/mm]	
w kierunku osnowy	≥ 20
w kierunku wątku	≥ 20
Wytrzymałość na wydłużenie po alkaliach [%]	
w kierunku osnowy	2,15 ± 1
w kierunku wątku	2,17 ± 1

DALSZE INFORMACJE

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte są o najlepszą wiedzę producenta, lecz nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej oraz przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej.

Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.stainer.pl