



Stainer 65

Pistolskum, sommar

- Förhindrar köldbryggor
- Fyller tätt tomma utrymmen
- Kombineras utmärkt med andra byggmaterial

PRODUKTBESKRIVNING

Stainer 65 är ett enkomponents polyuretanskum för pistol, avsett för professionell montering, tätning och ljudisolering. Skummet hårdnar under påverkan av fukt som finns i luften.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Stainer 65 spolyuretanskum används vid montering av dörrar och fönster, värmeisolering av vatten-, avlopps- och värmeledningsnät, tätning och montering av fönsterbrädor, värmeisolering av tak och ytterbjälklag, fyllning av luckor i värmeisolering vid isolering av byggnader.

BRUKSANVISNING

Rengör och avfetta arbetsytan noggrant. Se till att burkens temperatur är över noll grader (optimal + 20°C) före användning. Skaka burken kraftigt (i ca 30 sekunder) innan arbetet påbörjas för att blanda ingredienserna ordentligt. Skruva fast ventilen på skumpistolen. Fukta arbetsytan med vatten. Vid applicering av skummet måste burken vara upp- och nervänd. Fyll luckor upp till 60% av djupet, dock inte mer än 5 cm per lager. Luckor bredare än 5 cm ska fyllas i flera lager och varje lager ska fuktas med vatten efter applicering. Ta bort överflödigt skum mekaniskt (t.ex. med en kniv) efter härdning. När skummet har härdat helt ska det skyddas mot UV-strålning med till exempel silikonmassor, puts, färger eller andra skyddsmaterial.

LAGRING

Produkten ska förvaras i slutna förpackning i upprätt läge (för att förhindra att ventilen fastnar) i ett välventilerat rum vid temperaturer mellan +5°C och +35°C (rumstemperatur rekommenderas) borta från direkt solljus och andra värme- och antändningskällor. Förvaring av produkten under andra förhållanden än de angivna kan förkorta hållbarheten med upp till 3 månader. Hållbarhetstid 12 månader. Utgångsdatum anges på botten av förpackningen.

SÄKERHET

Läs igenom villkoren för säker användning av produkten som anges på förpackningen och i detta blad innan du använder produkten. Detaljerad information om säkerheten vid användning och risker som produkten skapar finns i säkerhetsdatabladet

TEKNISKA DATA

Egenskaper hos ohärdad produkt (burkens innehåll)

Sammansättning	4,4'-metylendifenylidiisocyanat, C14-17 kloroalkaner, drivgas till vätska förtätad blandning under tryck innehållande propan-butan-isobutan
Fysikaliskt tillstånd	vätska i en trycksatt behållare under tryck av flytande gas
Färg	från mörk- till ljusbrun
pH-värde	svagt alkaliskt

Produktens löslighet:

a) i vatten	Obs! Långsam reaktion med vatten, (härdningsprocess av skummet)
b) i organiska lösningsmedel	aceton

Tekniska parametrar för skummet

Kulör	Ljusgul
Arbetstemperatur	Från + 5°C till + 30°C
Burktemperatur	Optimal + 20°C
Hudbildningstid	3 – 7 min (20°C, RH 90%)
90%) Skenbar densitet (total) kg/m ³	19 ± 15%
Höjddökning av skummet (expansion) vid applicering i springa	68 ± 10%
Full härdningstid	24 h
Skumproduktion	max 65 l
Skärtid	25 ± 10% [min]
Termiskt motstånd (efter härdning)	– 50 ÷ 90°C
Dimensionsstabilitet efter 48 h vid +40°C och RH 95%, %, i längd- och breddriktning	± 5% PN-EN 1607:2013
Dimensionsstabilitet efter 48 h vid + 40°C och RH 95%, %, i tjockleksriktning	± 9% PN-EN 1607:2013
Vattenabsorption efter 24 h vid delvis nedsänkning	≤ 1 kg/m ² PN-EN 1609:2013 metod A
Skjuvhållfasthet	± 35 kPa (att klippa) PN-EN 12090:2013

Uppdateringsdatum: 8 april 2021

Begränsad garanti:

Tillverkaren har inget inflytande på felaktig användning av materialet, dess användning för andra ändamål eller under andra förhållanden än de som beskrivs ovan. I tveksamma fall ska du utföra egna tester eller rådfråga tillverkaren.

Korrekt, och därmed effektiv, användning av preparatet ligger utanför vår kontroll, därför täcks endast kvaliteten på vår produkt av garantin. Varken tillverkaren eller tillverkarens auktoriserade representant kan hållas ansvariga för förluster som uppstår till följd av felaktig användning eller förvaring av produkten.