



Stainer MEGAPUTZ L

Maskinputs med lättballast

- lätt kalkcementputs
- för maskinell eller manuell bearbetning
- mycket dryg och lätt att bearbeta
- med lång bearbetningstid
- med mycket god vidhäftning

PRODUKT

Stainer MEGAPUTZ L är ett fabriktillverkat putsbruk baserat på mineralisk lättballast, sorterat kvartskross, högkvalitativ kalk och cement med tillsats av binde- och vidhäftningsförbättrande medel, bearbetningsbart efter tillsättning av vatten.

Produkten överensstämmer med **PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)**
 Prestandadeklaration nr **CPR/18/04**

AVSEDD ANVÄNDNING

Stainer MEGAPUTZ L används som lätt kalkcementputs för putsrenovering och putsning av de flesta typiska mineraliska underlag. Tack vare sin utmärkta plasticitet och pumpbarhet är det lätt att applicera utan materialförlust. Det kännetecknas av mycket god vidhäftning mot underlaget och lång bearbetningstid.

Stainer MEGAPUTZ L kan bearbetas både som maskinputs och som manuell puts för applicering med putsbräde och användas vid mindre renoveringsarbeten. För att fylla större hål rekommenderas att du använder lagningsbruk för lagning av håligheter.

TEKNISKA DATA

Lättviktsbruk	(LW)
Reaktion vid brandpåverkan:	A1
Tid under vilken bearbetningsegenskaperna bibehålls:	ca 1,5 h
Mängd blandningsvatten:	6,5-7,5 liter/säck 25 kg
Korn:	upp till 0,5 mm
Färg:	naturgrå

BEARBETNING

Bruket används främst för maskinell putsning av vanliga byggunderlag. Applicera bruket med putsmaskin och tillsätt vatten så att bruket har en plastisk konsistens. Efter att ha stänkt bruket på väggen, jämna ut det med rätskivan. Glätta ytan med putsbräde med svamp eller frigolit efter initial bindning. Vid manuell bearbetning ska innehållet i säcken blandas med ca 6,5 – 7,5 l rent vatten med hjälp av en långsamt roterande omrörare eller betongblandare tills en enhetlig, klumpfri konsistens erhålls. Låt stå i ca 5 minuter och blanda sedan igen. Det färdigblandade bruket är arbetsbart i ca en och en halv timme. Vid partiell bindning av bruket är det oacceptabelt att blanda det med vatten igen. Det färdigblandade bruket får inte heller blandas med vatten eller torrbruk för att ändra dess konsistens. Se till att bruket är jämnt fördelat när du applicerar det. Underlaget ska vara rent och fritt från damm, produktionsrester och fett. Det får inte vara mycket varmt eller fruset och ska skyddas mot direkt solljus, regn och stark vind. Underlag med ojämn sugförmåga ska grundas med **Stainer TG** djupt inträngande primer eller **Stainer UNTERPUTZ** cementbaserad grundputs. På stora ytor ska ett lager som överstiger 20 mm appliceras med två strykningar med vått-i-vått metoden efter initial bindning av det första lagret. Putstjockleken ska vara minst ca 8 mm vid putsning på väggar, 10 mm i tak och 15 mm vid putsning utomhus. På platser där väggar förbinds med andra material eller där två olika material förbinds med varandra (t.ex. betongblock och tegel) och i inskärningar ska glasfibernät bäddas in. Optimala bearbetningsförhållanden:

luftens, underlagets och produktens temperatur ska vara mellan +5 och +25°C. Om temperaturen är lägre eller högre än den optimala temperaturen kan produktens egenskaper påverkas negativt.

SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR

Förutom rent vatten får inga andra ämnen tillsättas i **Stainer MEGAPUTZ L**. Vid applicering och bearbetning ska byggnadskonstens allmänna regler och arbetsmiljöreglerna följas.

ÅTGÅNG

Efter att ha tillsatt erforderlig mängd vatten ger en säck torrbruk (25 kg) ca 21 liter färdigt bruk. Åtgång: från 12 kg/m²/cm.

TORKTID

Vid + 20°C och en relativ luftfuktighet på 65% kan putsen bearbetas vidare (t.ex. målas) varvid en dag torkning per mm putstjocklek ska planeras in. Vid hög luftfuktighet eller låg temperatur kan torktiden förändras. Putsen uppnår full hållfasthet och tekniska parametrar efter minst 28 dagar.

RENGÖRING AV VERKTYG

Med vatten direkt efter användning.

LAGRING

Stainer MEGAPUTZ L ska skyddas mot fukt och förvaras torrt på pallar i originalförpackning. Rekommenderad hållbarhetstid: 12 månader.

AVFALLSHANTERING

Endast helt tömda (ej fuktiga) säckar lämpar sig för återvinning. Torkade materialrester får lämnas som byggavfall eller hushållssopor.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Produkten reagerar starkt alkaliskt med fukt/vatten, skydda därför huden och ögonen. Använd skyddskläder (handskar, skyddsglasögon). Vid kontakt med huden/ögonen, skölj noggrant med vatten. Sök läkarvård vid behov. För mer information, se produktens säkerhetsdatablad.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ovanstående information är en produktbeskrivning. De ska betraktas som allmänna anvisningar baserade på forskning och praktisk erfarenhet hos Stainer sp. z o.o. som dock inte tar hänsyn till kraven i det specifika användningsfallet. Vi rekommenderar därför att testa produkten. Produktens parametrar kan förändras lite grann inom den deklarerade klassen, utan att påverka dess prestanda och bearbetningsegenskaper. Ingen skadeståndsskyldighet följer av den angivna informationen.