

Stainer PREMIUM

Lateksowa farba matowa

- Bardzo dobre krycie
- Głęboki mat
- Odporna na szorowanie i na zmywanie
- Niska zawartość lotnych związków organicznych
- Duża wydajność
- Nie chlapiąca

OPIS PRODUKTU

Stainer PREMIUM to lateksowa farba na bazie dyspersji polimerowej, przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian wewnątrz pomieszczeń. Tworzy jednolitą powłokę, dając efekt głębokiego matu. Jest przeznaczona do malowania podłoży mineralnych, takich jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe, a także powłok na bazie tworzyw sztucznych oraz tapet z włókna szklanego. Polecana do malowania wnętrz budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej. Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować gładzią polimerową marki **Stainer**. Podłoża należy – szczególnie powierzchnie o dużej nasiąkliwości i chłonności – zagruntować środkiem gruntuującym **Stainer TG**, do pozostałych podłoży wystarczyć zastosować **Stainer UG**. Wyprawy tynkarskie można malować po całkowitym wyschnięciu: tynki cementowo – wapienne należy sezonować 3-4 tygodnie, gipsowe 2-3 tygodnie. Suche spoiny płyt kartonowo-gipsowych należy przeszlifować i odpylić.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Farba wewnętrzna **Stainer PREMIUM** jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

Farbę **Stainer PREMIUM** należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Zalecane jest dwukrotne malowanie, celem uzyskania jednolitej powierzchni. Farbę należy nanosić w sposób ciągły (stosując technologię „mokre” na „mokre”), unikając przerw w pracy. Na jedną powierzchnię nakładać farbę o tym samym numerze szarzy podanym na opakowaniu. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Czas schnięcia farby uzależniony jest od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza i wynosi ok. 2 godziny. Aplikacja farby powinna być prowadzona w temperaturze od +5°C do +25°C. Podczas malowania należy unikać przeciągów, nasłonecznienia. Po malowaniu pomieszczenie należy wywietrzyć.

ZUŻYCIE

Przy jednokrotnym malowaniu, na gładkiej powierzchni średnio zużywa się 1 litr farby na ok. 16-18 m². W praktyce zużycie zależne jest od grubości nakładanej

warstwy farby oraz od chłonności i faktury podłoża oraz od użytej metody. W związku z tym zalecamy dokładne jego określenie na podstawie próby.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

OPAKOWANIA

Wiadra plastikowe po 5 l, 10 l. Paleta: 5 l – 72 szt; 10 l – 44 szt. Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia.

SKŁADOWANIE

Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchym miejscu, w temperaturze dodatniej +5°C. Chronić przed przegrzaniem. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Okres przydatności do użycia farby wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

NADZÓR

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości przez laboratorium Zakładu Produkcyjnego zgodnie z obowiązującymi dokumentami odniesienia oraz stosownymi procedurami kontroli jakości firmy.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Należy unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować odzież ochronną (rękawice, okulary ochronne). W razie kontaktu ze skórą/oczami dokładnie przemyć wodą. W razie konieczności zgłosić się do lekarza. Nie należy wyrzucać niewykorzystanych resztek farby do środowiska.

DANE TECHNICZNE

Kolor	Biała lub na zamówienie wybrane kolory
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5°C do +25°C
Polysk	Głęboki mat
Współczynnik kontrastu/siła krycia	Klasa 2
Wydajność	16-18 m²/l przy 1 warstwie
Gęstość wyrobu	ok. 1,55 g/cm³
Odporność na szorowanie w PN-EN 13300:2002	Klasa 1
Czas schnięcia powłoki, 230C±20C	2 h
Nanoszenie drugiej warstwy	Po 2 h
LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE 30 g/l (2010)	mniej niż 30 g/l
PKWiU	20.30.11.0
Posiada Atest Higieniczny	



DALSZE INFORMACJE

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować, jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.stainer.pl