



Stainer REGEN

Silikonputs

- För inom – och utomhusbruk
- Kornig ytstruktur
- Ökad motstånd mot ytvätning
- Lätt att applicera
- Änggenomsläpplig

PRODUKTBESKRIVNING

Stainer REGEN är en högkvalitativ silikonputs avsedd för att utföra dekorativa och skyddande ytskikt i ETICS-systemet som baserar på ull och cellplast. Det skapar en ytbehandling i **Stainer STS** och **Stainer STW** isoleringssystem. För inom – och utomhusbruk. Produkten är en bruksfärdig ytputs med kornig ytstruktur. Lätt att bearbeta, vattenspädbar. Kännetecknas av hög elasticitet och ökad motståndskraft mot smuts, väder, vind, stötar och repor. Förstärkt med fibrer som ökar hållbarheten och eliminerar påfrestningar. Innehållet av silikonmedel gör att putsade ytor är mer hydrofoba, mer motståndskraftiga mot smuts och självrengörande.

Stainer REGEN finns i vitt och i kulörer enligt **Stainers** färgkarta. Produkten överensstämmer med ETA-21/0304 och ETA-20/0850. Prestandadeklarerationer STS-ETA/2021 och STW-ETA1/2021.

YTBEHANDLING

Stainer REGEN kan appliceras på alla mineraliska och hartsbaserade underlag. Underlaget ska vara bärande, jämnt, torrt, fritt från damm, fettfläckar och andra ämnen som minskar vidhäftningsförmågan. Underlaget för **Stainer REGEN** bör grundas med **Stainer SG** putsprimer, som måste appliceras på väggen minst 24 timmar innan putsning. På nya mineraliska underlag kan förarbete och putsning påbörjas ca 3-4 veckor efter att underlaget har applicerats.

PRODUKTBEREDNING OCH APPLICERING

Putsen har en bruksfärdig konsistens. Innan den appliceras på väggen ska massan röras om för att få en enhetlig konsistens. Applicera putsen på väggen till kornstorlek med en slät putsbräda av rostfritt stål och glätta sedan med plastglättare. Applicera materialet enligt metoden "vått i vått", dvs låt aldrig det applicerade lagret torka innan nästa lager appliceras. Arbetet ska organiseras så att en separat yta (en vägg, delar åtskilda med förskjutningar, hörn eller andra fasadelement) putsas och bearbetas åt gången. Applicera ytputsen vid temperaturer +5 till +25°C, gäller även underlag och material.

Putsytan ska skyddas mot för snabb torkning (mot stark vind eller starkt soljus, t.ex. med ställningsnät). Den färska putsbeläggningen ska skyddas mot nederbörd fram tills den har härdat helt. Vid en temperatur på ca 200C och en luftfuktighet på ca 65% är torktiden ca 24 timmar. Högre luftfuktighet och lägre temperaturer förlänger torktiden. Slutna utrymmen ska vädras ordentligt efter putsning tills den karakteristiska lukten försvinner.

Kom ihåg att endast produkter med samma batchnummer på förpackningen ska appliceras på sammanhängande ytor. Applicering vid olika luftfuktighetsförhållanden och vid olika temperaturer kan orsaka färgskillnader.

OBS! Vid applicering av putsen genom sprutning ska en primer i putsens kulör användas.

Observera vid genomfärgade putser att kulören överensstämmer med likaren och färgtonen överensstämmer i alla förpackningar. Optimala bearbetningsförhållanden: temperaturen i luften, på underlaget och produkten ska vara mellan + 5°C och +25°C. Om temperaturen är lägre eller högre än den optimala temperaturen kan produktens egenskaper påverkas negativt.

Allt design – och utförandearbete ska utföras enligt de byggtkniska allmänna principer som anges i instruktionerna från Byggtkniskinstitutet (ITB). Följ arbetsmiljöreglerna.

ÅTGÅNG

Kornstorlek/Åtgång	
1,5 mm	2,1 – 2,4 kg/m ²
2,0 mm	2,5 – 2,8 kg/m ²

RENGÖRING AV VERKTYG

Med vatten direkt efter användning.

FÖRPACKNING

Produkten **Stainer REGEN** tunnputs säljs i plastförpackningar för engångsbruk på 25 kg. Endast helt tomma förpackningar kan återvinnas.

LAGRING

Skydda mot fukt och förvara torrt på pallar i originalförpackning. Öppnade förpackningar ska återförslutas noga. Hållbarhetstid för putsen är 24 månader efter tillverkningsdatum (anges på förpackningen).

TILLSYN

Produkten genomgår löpande kvalitetskontroll som utförs av laboratoriet på produktionsanläggningen enligt gällande referensdokument och företagets interna rutiner för kvalitetskontroll.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd skyddskläder (handskar, skyddsglasögon). Vid kontakt med huden/ögonen, skölj noggrant med vatten. Sök läkarvård vid behov. Släng inte oanvända putsrester i miljön.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ovanstående information är en produktbeskrivning. De ska betraktas som allmänna anvisningar baserade på vår forskning och praktiska erfarenhet som dock inte tar hänsyn till kraven i det specifika användningsfallet. Vi rekommenderar därför att testa produkten. Produktens parametrar kan förändras lite grann inom den deklarerade klassen, utan att påverka dess prestanda och bearbetningsegenskaper. Ingen skadeståndsskyldighet följer av den angivna informationen. Vid utgivandet av detta tekniska datablad blir alla tidigare datablad ogiltiga. Dokument som åtföljer produkten finns tillgängliga på www.stainer.pl

REFERENSDOKUMENT:

Stainer REGEN överensstämmer med:

Europeisk teknisk bedömning ETA-21/0304

PrestandadeklARATION: STS-ETA/2021

Intyg gällande fabriken egen tillverkningskontroll nr 1487-CPR-168-02 utfärdat av Łukasiewicz forskningsnätverk, Kraków

Europeisk teknisk bedömning ETA-20/0850

PrestandadeklARATION: STW-ETA1/2021

Intyg gällande fabriken egen tillverkningskontroll nr 1487-CPR-168-01 utfärdat av Łukasiewicz forskningsnätverk, Kraków

Uppdateringsdatum : 22.02.2022