



Stainer SG

Silikonbaserad putsgrund

- Förstärker vidhäftningen
- Reducerar underlagets sugförmåga
- Underlättar applicering och bearbetning av puts
- Dryg och lätt att applicera

PRODUKTBESKRIVNING

Stainer SG silikonbaserad putsgrund är ett speciellt grundningsmedel baserat på dispersion av konstgjord harts, vitt eller genomfärgat för att matcha färgen på putsen. Underlättar applicering och bearbetning av puts. **Stainer SG** förstärker vidhäftningen och jämnar ut underlagets sugförmåga.

Stainer SG rekommenderas att använda under silikonbaserade och mineraliska putser. På ett nätarmerat skikt i **Stainer STS** och **Stainer STW** isoleringssystem. För användning på alla starka, torra, rena och bärande mineraliska underlag och gamla färgskikt. Avsedd för inom – och utomhusbruk. Genomfärgat för att matcha färgen på putsen, förhindrar färggenomslag. Produkten överensstämmer med ETA – 21/0304, Prestandadeklaration STS-ETA/2021 och ETA 20/0850, Prestandadeklaration STW-ETA1/2021

YTBEHANDLING

Underlaget ska vara torrt, fritt från damm, fett, smuts, oljor, färgrester, släpbeläggningar och andra ämnen som hindrar inträngning i underlaget. Slipande eller kritande och högabsorberande beläggningar ska förstärkas med den djupt inträngande grunden **Stainer TG**. Vid alg – och/eller svamptillväxt ska underlaget rengöras mekaniskt, tvättas sedan med vatten och desinficeras med en biocid. **Stainer SG** får endast appliceras på ett helt bundet och väl härdat underlag. I isoleringssystem rekommenderas det att armeringsskiktet ska hårdas i mer än 3 dagar.

PRODUKTBEREDNING OCH APPLICERING

Putsgrunden levereras färdig för användning. Produkten får inte kombineras med andra material, förtjockas eller spädas ut. Öppna burken och blanda hela primern noggrant till en homogen konsistens.

Stainer SG putsgrund kan appliceras med pensel eller roller på underlag med temperaturer från + 5°C till + 25°C. Den grundade ytan är klar för vidare användning ca 24 timmar efter avslutad grundning. Vid lägre temperaturer och högre luftfuktighet kan torktiden variera. Det rekommenderas att täcka den grundade ytan med puts inom tre dagar efter appliceringen.

Ytan som lämnas i mer än 30 dagar måste grundas om. Skydda mot sol, vind och regn vid grundning och under torktiden.

ÅTGÅNG

Ca 0,2 – 0,3 kg/m² beroende på underlagets skick och de verktyg som

RENGÖRING AV VERKTYG

Med vatten direkt efter användning.

FÖRPACKNINGAR

Produkten **Stainer SG** levereras i plastförpackningar för engångsbruk på 20 kg och 5 kg. 24 hinkar à 20 kg eller 72 hinkar à 5 kg per pall.

Endast helt tömda förpackningar kan återvinnas. Materialrester kan behandlas som byggavfall.

LAGRING

Skydda mot fukt, frost och överhettning. Förvaras torrt i originalförpackning vid temperaturer från + 5°C till +25°C. Öppnade förpackningar ska återförslutas noga.

Hållbarhetstid är 24 månader efter tillverkningsdatum (anges på förpackningen). Häll över resterna av produkten i en ren, torr och så liten behållare som möjligt och förvara den väl försluten fram till utgångsdatum.

TILLSYN

Produkten genomgår löpande kvalitetskontroll som utförs av laboratoriet på produktionsanläggningen enligt gällande referensdokument ETA – 21/0304, ETA-20/0850

SÄKERHETSANVISNINGAR

Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd skyddskläder (handskar, skyddsglasögon). Vid kontakt med huden/ögonen, skölj noggrant med vatten. Sök läkarvård vid behov. Släng inte oanvända grundrester i miljön.

TEKNISKA DATA

Densitet	ca 1,5 g/cm ³
pH-värde	ca 9
Torktid	ca 12 timmar
Torktid för armeringsskiktet innan applicering	minst 72 timmar
Appliceringsstemperatur	från + 5°C till + 25°C

YTTERLIGARE INFORMATION

Ovanstående information är en produktbeskrivning. De ska betraktas som allmänna anvisningar baserade på vår forskning och praktiska erfarenhet som dock inte tar hänsyn till kraven i det specifika användningsfallet. Vi rekommenderar därför att testa produkten. Produktens parametrar kan förändras lite grann inom den deklarerade klassen, utan att påverka dess prestanda och bearbetningsegenskaper. Ingen skadeståndsskyldighet följer av den angivna informationen. Vid montering av isoleringssystem är det endast tillåtet att använda material som anges i europeiska tekniska bedömningar. Det gäller alla komponenter som ingår i systemet. Allt design – och utförandearbete ska utföras av kvalificerad och utbildad personal. Vid utgivandet av detta tekniska datablad blir alla tidigare datablad ogiltiga. Dokument som åtföljer produkten finns tillgängliga på www.stainer.pl

REFERENSDOKUMENT

Stainer SG överensstämmer med:

Europeisk teknisk bedömning ETA-21/0304 Prestandadeklaration: STS-ETA/2021
Intyg gällande fabriken egen tillverkningskontroll nr 1487-CPR-168-02 utfärdat av Łukasiewicz forskningsnätverk, Kraków
Europeisk teknisk bedömning ETA-20/0850 Prestandadeklaration: STW-ETA1/2021
Intyg gällande fabriken egen tillverkningskontroll nr 1487-CPR-168-01 utfärdat av Łukasiewicz forskningsnätverk, Kraków