



Stainer TG

Djupt inträngande primer

- Förstärker instabila underlag
- Minskar underlagets absorptionsförmåga
- För alla underlag
- Ger bättre vidhäftning
- Änggenomsläpplig

PRODUKTBESKRIVNING

Stainer TG är en djupt inträngande primer baserad på dispersion av fina partiklar som gör att den tränger djupt in i underlaget och förstärker det. Avsedd för grundning av alla typer av absorberande och porösa ytor såsom betong, gasbetong, cementskivor, gipsskivor, gipsputs, cementputs och kalkcementputs. Underlättar applicering av på varandra följande skikt av spackel, lim och golv. Rekommenderas särskilt för alla gamla och flagnande underlag samt för slipande eller kritande mineraliska underlag och gamla färgbeläggningar. För inom – och utomhusbruk.

YTBEHANDLING

Underlaget ska vara torrt, stabilt och bärande och fritt från smuts, vax och fett. Ta bort ordentligt gamla och lösa beläggningar som inte är bundna till underlaget. Ta bort eventuella avlagringar av biologiskt ursprung, desinficera ytan och låt den torka. **Stainer TG** primer kan appliceras på "färska" underlag först när underlaget är helt torrt.

PRODUKTBEREDNING OCH APPLICERING

Stainer TG levereras färdig för användning. Produkten får inte spädas ut. Skaka förpackningen flera gånger före användning. Preparatet kan appliceras med pensel, roller eller genom att spruta ett tunt och jämnt lager. Om underlaget fortfarande är för mycket sugande efter att primern torkat, upprepa åtgärden, men inte tidigare än efter 8 timmar. Antalet lager beror på kraven som ställs på huvudprodukten som ytan behandlas för och på underlagets skick. Arbetet bör utföras under optimala förhållanden, dvs. temperaturen i underlaget, omgivningen och produkten ska vara mellan +5°C och +25°C under arbetet. Torktiden för primern beror på underlag, temperatur och relativ luftfuktighet och är ca 8 timmar. Ytan kan anses vara helt torr efter ca 24 timmar. Vid lägre temperaturer och högre luftfuktighet kan torktiden variera.

ÅTGÅNG

Vid grundning genom att stryka en gång förbrukas i snitt 0,1 l/m² beroende på underlagets skick och sugförmåga.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg ska rengöras med rent vatten direkt efter användning.

FÖRPACKNINGAR

Dunk 5 l – 114 stycken på en pall
Endast helt tömda förpackningar kan återvinnas.

LAGRING

Primern ska transporteras och förvaras i tättsluten originalförpackning vid temperaturer mellan +5°C och +25°C. Skydda mot överhettning. Hållbarhetstid för primern är 12 månader från tillverkningsdatum som anges på förpackningen.

TILLSYN

Produkten genomgår löpande kvalitetskontroll som utförs av laboratoriet på produktionsanläggningen enligt gällande referensdokument och företagets interna rutiner för kvalitetskontroll.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Förvaras utom räckhåll för barn. Läs etiketten före användning. Innehållet/behållaren lämnas till avfallsbehållare för källsortering som finns i din kommun. Följ allmänna säkerhetsvillkor enligt arbetsmiljöreglerna.

TEKNISKA DATA

Kulör	blå
Densitet	1 g/cm ³
pH – värde	8,5
Temperatur i underlag och omgivning under arbetet	+5°C till +25°C
VOC enligt direktiv 2004/42/EG 30 g/l (2010)	Mindre än 5 g/l
Torktid vid 23 ± 2°C och relativ luftfuktighet på 50 ± 5%	Ca 4 h

YTTERLIGARE INFORMATION

Ovanstående information är en produktbeskrivning. De ska betraktas som allmänna anvisningar baserade på vår forskning och praktiska erfarenhet som dock inte tar hänsyn till kraven i det specifika användningsfallet. Vi rekommenderar därför att testa produkten. Produktens parametrar kan förändras lite inom den deklarerade klassen, utan att påverka dess prestanda och bearbetningsegenskaper. Ingen skadeståndsskyldighet följer av den angivna informationen. Vid utgivandet av detta tekniska datablad blir alla tidigare datablad ogiltiga. Dokument som åtföljer produkten finns tillgängliga på www.stainer.pl