



Stainer UNTERPUTZ

Cementbaserad grundputs

- Ökar vidhäftningen mot underlaget
- Minskar underlagets sugförmåga
- För manuell och maskinell bearbetning
- Ånggenomsläpplig

PRODUKTBESKRIVNING

Stainer UNTERPUTZ är ett grovkornigt, fabriksblandat putsbruk baserat på cement, sorterat ballast, noga utvalda bindemedel och tillsatser som förbättrar bindning och vidhäftning. **Stainer UNTERPUTZ** används som grundputs som utgör ett bindeskikt mellan det bärande underlaget och det översta lagret. Lämplig för både manuell och maskinell applicering. För användning både inom- och utomhus på alla starka och bärande ytor som murverk av tegel, hålstén, silikatblock, lättbetong, gipsunderlag. Produkten överensstämmer med PN-EN 998-1:2016- 12 (EN 998-1:2016). Prestandadeklaration nr STA-UNT/1/2017

FÖRBEHANDLING

Underlaget ska vara rent, fritt från damm, produktionsrester, oljor, färger och fetter. Flagnande beläggningar och löst bundna element måste tas bort. Ytor med goda släppegenskaper som plast, glas, trä och metall ska definitivt undvikas på grund av brukets låga vidhäftning mot dessa ytor. Mycket sugande underlag ska fuktas med vatten eller grundas med **Stainer TG** primer innan putsskiktet appliceras. Om du använder primern ska putsskiktet appliceras efter att primern har torkat.

PRODUKTBEREDNING OCH APPLICERING

Blanda säckens innehåll med ca 4,0 - 5,0 l rent vatten med hjälp av en långsamt roterande omrörare eller betongblanare tills en enhetlig, klumpfri konsistens bildas. Färdigblandat material är arbetsbart i ca 2 timmar. Applicera bruket med murslev i metall och låt det binda. Om bruket är delvis bundet är det oacceptabelt att blanda det med vatten igen. Vid maskinell applicering blandas bruket i en putsmaskin utrustad med skrupump. Bruket appliceras i ett ca 2 - 4 mm tjockt skikt. Det antas att putsskiktet ska täcka från 50 till 70% av underlagets yta, beroende på dess sugförmåga och struktur. Det ska inte bearbetas, dvs. glättas eller jämnas ut, utan det ska lämnas för initial bindning och härdning i flera timmar. Därefter kan det översta putslagret appliceras. Undvik låga temperaturer (frysning) och höga temperaturer (>25°C) och exponering för sol när pusskittet torkar och skydda det mot nederbörd. Optimala bearbetningsförhållanden är följande: temperaturen i luften, på underlaget och produkten ska vara mellan + 5°C och + 25°C. Lägre eller högre temperaturer kan påverka produktens egenskaper negativt.

ÅTGÅNG

Efter att ha tillsatt erforderlig mängd vatten ger en säck om 25 kg torrbruk ca 18 liter färdigt bruk.
 Åtgång: ca 1,45 kg torrblandning per 1 m²/mm

RENGÖRING AV VERKTYG

Med vatten direkt efter användning.

FÖRPACKNINGAR

Stainer UNTERPUTZ levereras i 25 kg papperssäckar med dubbelt foder av polyuretanfilm. Bulkförpackning: pall 1200 kg (48 säckar). Endast helt tömda säckar lämpar sig för återvinning. Materialrester kan behandlas som byggavfall.

LAGRING

Skydda mot fukt och förvara torrt på pallar i originalförpackning. Öppnad förpackning ska återförslutas noga. Lagringstid: 12 månader från tillverkningsdatum som anges på förpackningen.

TILLSYN

Produkten genomgår löpande kvalitetskontroll som utförs av laboratoriet på produktionsanläggningen enligt gällande referensdokument och företagets interna rutiner för kvalitetskontroll.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Reagerar starkt alkaliskt med fukt/vatten, skydda därför huden och ögonen. Innehåller cement, kan orsaka irritation i luftvägarna. Använd skyddskläder (handskar, skyddsglasögon). Vid kontakt med huden/ögonen, skölj noggrant med vatten. Sök läkarvård vid behov.

TEKNISKA DATA

Normalt putsbruk (GP)	A1
Reaktion vid brandpåverkan	CS IV (> 6 MPa)
Tryckhållfasthet	μ ≤ 15/35
Vattenånggenomsläpplighet	≥ 0,2 N/mm ² FP: = A eller B
Vidhäftning	Wc0
Vattenabsorption – kategori	P=50% λ = 0,67 P=90%
Värmeledningsförmåga	λ=0,76 [W/m*K] (EN 1745:2012 tab. A.12)
Korn	upp till 2,0 mm
Färg	grå

YTTERLIGARE INFORMATION

Tillverkaren garanterar produktens kvalitet, men har inget inflytande över hur den används. All information som tillhandahålls är baserad på tillverkarens bästa kunskap, men kan inte ersätta entreprenörens fackmässiga kunskaper och befriar inte entreprenören från att följa byggherrens regler samt hälso- och säkerhetsföreskrifterna och utgör därför ingen grund för att lösa tvister i domstol. Om du är osäker, testa alltid och sök teknisk rådgivning. Vid utgivandet av detta tekniska datablad blir alla tidigare datablad ogiltiga. Dokument som åtföljer produkten finns tillgängliga på www.stainer.pl

REFERENSDOKUMENT

Stainer UNTERPUTZ överensstämmer med:
 PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)
 Prestandadeklaration: STA-UNT/1/2017